

DADOS TÉCNICOS

CURA FINAL 28 dias Normal: 1,5 Mpa
Submersa: 1 Mpa
Estufa: 1 Mpa

CURA APÓS 3 HORAS 0,4 Mpa

CONSUMO

REVESTIMENTOS < 30 x 30cm de 4kg a 5kg por m²

REVESTIMENTOS ≥ 30 x 30cm de 7kg a 8kg por m²

REJUNTAR após 3 horas

TEMPO DE PEGA 30 minutos

DESLIZAMENTO 0,5 mm

VALIDADE 180 dias

EMBALAGEM saco de 20kg

ATENDE AS NORMAS NBR 14081 a 14086/12