

DADOS TÉCNICOS

CURA FINAL 28 dias Normal: 1,8 Mpa
Submersa: 1,0 Mpa
Estufa: 1,0 Mpa

CONSUMO

REVESTIMENTOS < 30 x 30cm de 4kg a 5kg por m²
REVESTIMENTOS ≥ 30 x 30cm de 7kg a 8kg por m²

REJUNTAR após 3 horas

LIBERAR TRÁFEGO após 12 horas

TEMPO EM ABERTO 30 minutos

DESLIZAMENTO 0,5 mm

TAMANHO MÁXIMO 2m x 2m

VALIDADE 180 dias

EMBALAGEM saco de 20kg

ATENDE AS NORMAS NBR 13281/2005 e 14081/2008