

## DADOS TÉCNICOS

**CURA FINAL** 28 dias

**CONSUMO (10MM)** 1,0m<sup>2</sup> à 1,2m<sup>2</sup> por saco

**RETENÇÃO DE ÁGUA** > 90% NBR 13277/95

**TEOR DE AR INCORPORADO** >8 e <18 NBR 13278/95

**RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (Mpa)** < 4Mpa NBR 13279/95

**IDENTIFICAÇÃO DA ARGAMASSA IND.** D5-R4-P6-M6-A3-C5

**ATENDE NORMA NBR 13281**  
**RELATÓRIO TÉCNICO ITEP Nº 170.904**

**VALIDADE** 180 dias

**EMBALAGEM** saco de 20 kg