

DADOS TÉCNICOS

CURA FINAL	28 dias
DENSIDADE APARENTE	1,4kg/cm ³
RELAÇÃO A/A	280 ml/kg ± 5%
VARIAÇÃO DIMENSIONAL	≤ 2,0 mm/m
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 28d	≥ 8,0 Mpa
ABSORÇÃO DE ÁGUA (300 min.)	≤ 0,60 g/cm ²
RETENÇÃO DE ÁGUA (mm)	≤ 75,0
PERMEABILIDADE (240 min.)	≤ 2,0
RESISTÊNCIA A FLEXÃO 28d	≥ 2,0 Mpa
TEMPO DE MATURAÇÃO	15 min.
TEMPO DE APLICAÇÃO	60 min.
VALIDADE	365 dias
EMBALAGEM	sacos de 1kg e 5kg
ATENDE A NORMA	NBR 14992/03