

DADOS TÉCNICOS

CURA FINAL 28 dias

DENSIDADE APARENTE 1,4kg/cm³

RELAÇÃO A/A 280 ml/kg ± 5%

VARIAÇÃO DIMENSIONAL ≤ 2,0 mm/m

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 28d ≥ 10,0 Mpa

ABSORÇÃO DE ÁGUA (300 min.) ≤ 0,30 g/cm²

RETENÇÃO DE ÁGUA (mm) ≤ 65,0

PERMEABILIDADE (240 min.) ≤ 1,0

RESISTÊNCIA A FLEXÃO 28d ≥ 3,0 Mpa

TEMPO DE MATURAÇÃO 15 min.

TEMPO DE APLICAÇÃO 60 min.

VALIDADE 365 dias

EMBALAGEM sacos de 1kg e 5kg

ATENDE A NORMA NBR 14992/03