

DADOS TÉCNICOS

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO:
(NBR 5739)

03 DIAS	15 Mpa
07 DIAS	30 Mpa
28 DIAS	50 Mpa

TEMPO DE EXPANSÃO

Início	15 minutos
Término	02 horas

TEMPO DE APLICAÇÃO 30 minutos a 25°C

RELAÇÃO ÁGUA/PRODUTO 0,1625 litros/kg;
3,25 litros por saco de 20kg

CONSUMO ARGAMASSA: 2.100 kg/m³

**CONSUMO MICROCONCRETO
COM 30% DE PEDRISCO (EM PESO)** 1.750 kg/m³

VALIDADE 180 dias

EMBALAGEM Saco de 20kg

OBS: Os valores de resistência acima, são valores aproximados, podendo variar, mas mantendo sua resistência final aos 28 dias desejada.