

## DADOS TÉCNICOS

<b>CURA FINAL</b>	28 dias Normal:	0,5 Mpa
	Submersa:	0,5 Mpa
	Estufa:	0,5 Mpa

### CONSUMO (APROXIMADAMENTE)

Cerâmicas menores que 30cmx30cm de 4kg a 5kg por m<sup>2</sup>  
Cerâmicas a partir de 30cmx30cm de 7kg a 8kg por m<sup>2</sup>

**REJUNTAR** após 72 horas

**TEMPO EM ABERTO** 20 minutos

**DESLIZAMENTO** 0,5 mm

**VALIDADE** 6 MESES